#### TUBE

Publication number: JP3177682

Publication date:

1991-08-01

Inventor:

NISHIKAWA YOSHIYUKI

**Applicant:** 

MITSUBISHI CABLE IND LTD

Classification:

- international:

F16L9/12; A61M25/00; A61M39/00; F16L9/19;

F16L9/00; A61M25/00; A61M39/00; F16L9/18; (IPC1-

7): A61M25/00; A61M39/00; F16L9/12; F16L9/19


- European:

Application number: JP19890318460 19891207 Priority number(s): JP19890318460 19891207

Report a data error here

#### Abstract of JP3177682

PURPOSE:To prevent concentration of stress at a connected part by connecting a soft resin part and a hard resin part so as to change longitudinal bending rigidity, and lapping the soft resin part and the hard resin part to form the connected part in such a way that the wall thickness of the hard resin layer is gradually increased as the wall thickness of the soft resin layer is gradually decreased. CONSTITUTION: The outer skin forming a through hole 14 inside is formed of a soft resin made part 11 and a hard resin made part 13. A connected part between the soft resin part 11 and the hard resin part 13 is of lap-jointed twolayer structure, where the wall thickness of the hard resin layer is gradually increased as the wall thickness of the soft resin layer is gradually decreased. The soft resin is made of polyurethane elastomer, polystyrene elastomer, or the like. The hard resin is made of a thermotropic liquid crystal polymer, polyamid, or the like. As a result, concentration of stress at the connected part can be prevented, thereby transmitting torque smoothly.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

6971-4C

## ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-177682

⑤Int.Cl. 5
F 16 L 9/13

識別記号 : 庁内整理番号

⑩公開 平成3年(1991)8月1日

F 16 L 9/12 A 61 M 25/00 39/00 F 16 L 9/19 3 0 6 Z 6826-3H 6971-4C

A 6826-3H

A 61 M 25/00 3

320 F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 チューブ

②特 顧 平1-318460

②出 願 平1(1989)12月7日

**烟発明者 西川** 

善之

兵庫県尼崎市東向島西之町8番地 三菱電線工業株式会社

内

⑪出 顋 人 三菱電線工業株式会社

兵庫県尼崎市東向島西之町8番地

個代 理 人 弁理士 藤 本 勉

#### 明 細 書

1. 発明の名称 チューブ

### 2. 特許請求の範囲

1. 軟質樹脂からなる部分と硬質樹脂からなる 部分とを結合させて長さ方向における曲げ剛 性を変化させてなり、前記の軟質樹脂部分と 硬質樹脂部分との結合部が軟質樹脂層の肉厚 の漸減に応じて硬質樹脂層の肉厚が漸増して 重量する二層構造を有することを特徴とする チューブ。

## 3 発明の詳細な説明

#### 産業上の利用分野

本発明は、軟質樹脂部分と硬質樹脂部分を結合 して長さ方向の曲げ剛性を変化させてなり、カテ ーテルなどに好適なチューブに関する。

## 従来の技術及び課題

長さ方向における曲げ剛性の異なるチューブがカテーテルなどとして使用されている。カテーテルの場合、血管や気管等を経由して治療目的の臓器等に到達する必要のあることなどから、先方部

分が血管や臓器等を傷つけない可撓性を有すると 共に、後方部分が先方部分の進路制御を可能とす る回転トルク等の力の伝達性を有することが要求 される。

従来、長さ方向の曲げ剛性が異なるチューブとしては、第5図の如く軟質樹脂からなるチューブ31の垂直端面と、硬質樹脂からなるチューブ32の垂直端面とを突き合わせ接続したものが知られていた。しかしなから、チューブ31、32の接統部の界面近傍における曲げ剛性の変化がかますぎて回転トルク等の伝達による方向転換性に劣る問題点があった。

軟質樹脂と硬質樹脂を用いてチューブを一層押出成形するにあたり、押出樹脂を成形途中で交換して両樹脂の混合下にチューブの接続部を形成したものも提案されているが、回転トルク等の伝達による方向転換性は前記のチューブ接続体と実質的に同じで満足できるものではなかった(カナダ国特許第93071号明細書)。

課題を解決するための手段

本発明は、軟質樹脂部分と硬質樹脂部分を特殊な重畳形態で接続することにより上記の課題を克服したものである。

すなわち本発明は、軟質樹脂からなる部分と硬質樹脂からなる部分とを結合させて長さ方向における曲げ剛性を変化させてなり、前記の軟質樹脂部分との結合部が軟質樹脂層の肉厚の漸減に応じて硬質樹脂層の肉厚が漸増して重型する二層構造を有することを特徴とするチューブを提供するものである。

#### 作用

軟質樹脂層と硬質樹脂層の肉厚が漸次変化する 重型二層構造の結合部を有するチューブとするこ とにより、長さ方向における結合部の曲げ剛性が 漸次に変化するものとするこができ、これに関係 先方のとするこができ、 大方部分に要求される可撓性を軟質樹脂で満転と せつつ、硬質樹脂からなる後方部分を介し回転ト ルク等の力を良好に伝達でき、カテーテルの場合 には進路制御を容易に行うことができる。

#### 実施例

樹脂層の肉厚が漸次変化する重登二層構造からなる結合部が占有する長さ割合は、チューブの長さや肉厚等によって異なる回転トルクの伝達性などに応じ適宜に決定してよい。一般には1 m 長さのチューブに基づいて5~20 m とされる。

第1図に例示の如く本発明のチューブは、内部の貫通孔14を形成する外皮が軟質樹脂からなる部分13よりなる。 軟質樹脂部分11と硬質樹脂部分13の結合部1 2は、軟質樹脂層の肉厚の漸減に応じて硬質樹脂 層の肉厚が漸増して重畳する二層構造を有してなる。この重畳二層構造により、長さ方向の曲け剛 性が結合部12を介して漸次に変化するチューブ とすることができる。

前記の重優二層構造において軟質樹脂層と硬質樹脂層の内外は任意であり、いずれが内側にあってもよい。また第2図に例示の如く、チューブは複数の適宜な径の貫通孔15.16.17を有する多孔チューブであってもよい。チューブの長さや肉厚等については任意であり、使用目的に応じて適宜に決定してよい。カテーテルの場合の一般的な仕様は、軟質樹脂部分の長さ1cm~1m、外径0.5~3m、肉厚0.2~1mなどである。

チューブの長さ方向において軟質樹脂層と硬質

ポリエーテルエーテルケトン、ポリアミドイミド、ポリエーテルイミドなどがあげられる。なお用いる軟質樹脂、の種間をプレンドして所望の軟質度、ないし硬質度に調節したものであってもよい。軟質樹脂、ないし強質人に破酸パリウム、酸化ビスマス、金、白金、銀イリジウム、タングステン、モリブロ如き X 線造影剤を含有させてもよい。

本発明のチューブの製造は例えば、端部を所定の形態に成形した軟質樹脂からなるチューブと硬質樹脂からなるチューブを接着剤や加熱融着等の適宜な方式で接続する方法や、二層押出による成形方法などにより行うことができる。

第3図、第4図(イ)~(ハ)に二層押出による成形方法で製造する場合を例示した。これは第4図の如く、外層ダイス23の内側に中間ダイス25を有し、その内側にマンドレル27を有するチューブ用ダイス22に硬質樹脂24と軟質樹脂26を独自に供給するための別個の押出機21,28を設けてなる二層押出成形機(第3図)を用

なお第4図(イ)~(ハ)に図示した例では、 定常成形状態A(イ)から過渡成形状態(ロ)を 経て定常成形状態B(ハ)へと制御することによ り目的とするチューブを押出成形する。また前記 の工程に、定常成形状態Bから過渡成形状態を経

> $d_1 - d_0 = 2 t_2$  $d - d_0 = 2 t$

であり、定常成形状態A.Bでは

V1 / t1 - V2 / t2 = 一定

の関係が成立している。

一方、第4図(ロ)の過渡成形状態では、硬質 樹脂24の吐出量を漸次増大させつつ、その増大 分に対応させて軟質樹脂26の吐出量を漸次減少 させ、これにより定常成形状態Aから定常成形状態Bへの移行を連続的に行うと共に、各樹脂層の 肉厚比が漸次変化する重量二層構造の結合部を成 形する。得られるチューブの曲げ剛性は、硬質樹脂層の 肉厚比の増加に応じて増大する。

二層押出成形方法によるチューブは、軟質樹脂 層と硬質樹脂層の肉厚比が漸次変化する重畳二層 構造からなる結合部の接合界面が特に滑らかで、 チューブ内を流れる液体が乱流を生じ難くカテー テルとして特に好適である。

発明の効果

本発明のチューブによれば、軟質樹脂層と硬質

て定常成形状態 A へと復帰する工程を付加し、これを 1 サイクルとして目的とするチューブを連続 押出成形することもできる。

 $V_1 = \pi (d^2 - d^2) u / 4$   $V_2 = \pi (d^2 - d^2) u / 4$   $t = t_1 + t_2$   $d - d_1 = 2 t_1$ 

樹脂層の肉厚が漸次変化する重畳二層構造かららなる結合部を設けたので、その結合部におけるである。 方向の曲げ剛性を漸次に変化させることがでの特果、硬質樹脂側を介し回転トルで応力がのの集別に伝達する場合に結合部では大の集合を中することを関析脂側の向き等を精度よく制御することができる。

4.図面の簡単な説明

第1図は実施例の縦断面図、第2図は他の実施 例の横断面図、第3図は二層押出成形装置の説明 図、第4図(イ)~(ハ)はその成形工程の説明 断面図、第5図は従来例の縦断面図である。

11: 軟質樹脂部分 12: 結合部

13:硬質例脂部分

14,15,16,17: 貫通孔

21,28: 押出機

22:チューブ用ダイス

特許出願人三菱電線工業株式会社代 理 人藤 本 効

# 特開平3-177682 (4)



